



Proveedor: **QUIMILOCK, S. A. U.**

VpCI™-369 D

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI-369 D es el producto diluido, versión lista para utilizar del VpCI-369. Proporciona el mismo funcionamiento excelente que el VpCI-369 y no requiere diluirlo.

VpCI-369 es una película aceitosa que proporciona una excelente protección exterior. Esta película es un protector de la humedad.

VENTAJAS

- La capa es estable hasta los 180°F(82°C).
- El espesor de la capa es consistente.
- Se puede quitar fácilmente.
- Es una capa auto-reparadora.
- Proporciona una protección excepcional frente a la niebla salina.
- Es térmicamente estable sobre un amplio rango de temperaturas.
- Tiene una excelente resistencia a los UV.
- Proporciona una buena lubricación.
- Cumple las normas de la RoHS

APLICACIONES TÍPICAS

- Para almacenaje y ensamblado.
- Para envíos marítimos.
- Pintura protectora.
- Almacenamiento.

METALES PROTEGIDOS

- Hierro fundido
- Acero
- Magnesio
- Bronce
- Cadmio
- Zinc
- Aleaciones de plomo y calcio

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Aspecto Líquido marrón
Tipo de película Aceitosa
Punto de flash 259°F(146°C)
Contenido no volátil 90-98%

Rendimiento Teórico 1,450-1,580 ft²/gal @ 1 mil (36-39 m²/l @ 25 micras)
Viscosidad 370-700 lb/gal
Densidad 7.3-7.7 lb/gal (0.87-0.92 kg/l)
Duración 24 meses a 75°F(24°C)

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

	ASTM	DFT	1010 Carbon Steel	Aluminum
Humedad	D-1748	1-mil (25 micras)	2000+hr	3000+hr
Niebla Salina	B-117	1-mil (25 micras)	500+ hr	1000+hr

APLICACIÓN

Preparación superficial

NACE	SSPC	ARS
4	7-63	Bajo B-3

Preparación del producto:

El producto se debe mezclar ligeramente antes de su uso.

Aplicación del producto:

El producto se puede aplicar con aerosol, brocha, rodillo o en inmersión.

Espesor film seco recomendado 25 micras.

Limpieza del producto

Para la limpieza de herramientas use productos alcalinos tales como Cortec VpCI™-414.

Empaquetado

VpCI-369D está disponible en bidones de 5 galones (19 litros) , en bidones de 55 galones (208 litros).

Quimilock, s.a.u.

-C/Formación, 18 – Pol. Ind. Los olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid).



91.474.03.00/ 91 684 60 00



91.474.16. 87



quimilock@quimilock.es



**SOLO PARA USO INDUSTRIAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ENVASE FIRMEMENTE CERRADO
NO INGERIR
CONSULTE LA HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD PARA MÁS
INFORMACIÓN**

LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC[□] creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC[□] garantiza que los productos de CORTEC[□] estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC[□] bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC[□] del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC[□] no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la **CORPORACIÓN CORTEC[□]**. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC[□] SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**