



PROVEEDOR: **QUIMILOCK, S. A. U.**

# VpCI-385

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

VpCI-385 es un recubrimiento antideslizante base acuosa, que ofrece un producto único, el cual combina las ya bien conocidas características inhibitorias de la corrosión de los productos VpCI, con las propiedades antideslizantes para suelos, escaleras, rampas, escaleras de mano, pasarelas, etc.

VpCI-385 se puede aplicar sobre superficies previamente pintadas, o como imprimación sobre acero, madera y hormigón. Forma un recubrimiento resistente, duradero y antideslizante, que incrementa la seguridad a la vez que protege el sustrato.

### VENTAJAS.

- Excelente resistencia al deslizamiento.
- Excelente resistencia al desgaste.
- Secado rápido.
- Base acuosa.
- Se puede limpiar con agua.
- De fácil aplicación.
- No se ve afectado por los detergentes usados en la limpieza de los suelos.
- Excelente adherencia al hormigón, madera, superficies metálicas y previamente pintadas.
- Excelente retención del color.
- Durante su aplicación no es tóxico y sus vapores no son peligrosos, ni nocivos.
- Bajo contenido en VOC (compuestos orgánicos volátiles).

### APLICACIONES TÍPICAS.

- Pasillos de plantas donde puede haber derrames de agua o aceite.
- Escaleras expuestas a condiciones húmedas o aceitosas.
- Rampas o muelles de descarga.
- Instalaciones marinas.
- Plantas de procesamiento de crudos o refinerías.
- Almacenes.
- Instalaciones de fabricación de productos químicos.
- Centrales eléctricas.
- Operaciones de minería.

### APLICACIÓN.

VpCI-385 se aplica a razón de 1,72 m<sup>2</sup>/l). La superficie a recubrir debe estar limpia y sin restos de aceite, grasa o residuos jabonosos. VpCI-385 se puede aplicar, si fuera necesario, sobre superficies húmedas, aunque con ello el tiempo de secado se prolonga. Para su aplicación se puede utilizar un rodillo de pelo corto. VpCI-385 no se debe aplicar en exceso, si es necesario se puede diluir ligeramente con agua. VpCI-385 seca al tráfico peatonal en unas 12 horas a 25° C. El tiempo de secado puede prolongarse a temperaturas bajas. No se debe aplicar sobre superficies a

temperaturas por debajo de 10° C.

### PROPIEDADES TÍPICAS.

Contenido de sólidos en volumen:	34-36 %
Contenido de sólidos en peso:	52-54 %
Peso por galón:	11,6 (peso específico: 1,39)
VOC*:	36 g/l
Viscosidad:	100 – 110 KU
Brillo:	Bajo.
Tipo:	Látex acrílico base acuosa.

\*Compuesto orgánico volátil según regla 24 de la E. P. A.

### EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO.

VpCI-385 está disponible en bidones de 4 y 19 litros. VpCI-385 debe almacenarse con calefacción para evitar su congelación. Su vida útil en almacén es de 1 año.

### **Quimilock, s.a.u.**

-C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.  
C.P. 28906 Getafe (Madrid).



91.474.03.00/ 91 684 60 00



91.474.16. 87



[quimilock@quimilock.es](mailto:quimilock@quimilock.es)



## LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC<sup>®</sup> creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC<sup>®</sup> garantiza que los productos de CORTEC<sup>®</sup> estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC<sup>®</sup> bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC<sup>®</sup> del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC<sup>®</sup> no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

**ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS.** Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC<sup>®</sup>. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC<sup>®</sup> SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**